: PRIMACORE™ V-71

OBFBQ?KDBC

(%)	C	Mn	Si	S	P
AWS 71L -1K A5.20	0,12	1,75	0,90	0,03	0,03
*	0,05-0,07	1,15-1,45	0,35-0,50	0,02	0,03

LBIBQG

1,2 f PRIMACORE™ V-71 20 (3/4)	445 (175) 572 (225) 699 (275) 826 (325) 953 (375) 1080 (425) 1207 (475) 1524 (600)	21-24 23-25 25-27 26-29 27-29 28-30 29-31 31-33	130 165 185 200 230 250 270 310	1,8 2,4 2,9 3,4 4,0 4,5 5,0 6,2	1,5 1,9 2,4 2,9 3,3 3,7 4,2 5,3
1,4 f PRIMACORE™ V-71 25 (63/64)	381 (150) 508 (200) 635 (250) 762 (300) 889 (350) 1016 (400) 1143 (450)	23-25 24-26 25-27 26-28 27-29 28-30 29-31	150 190 225 240 275 300 325	2,0 2,6 3,3 4,0 4,6 5,3 6,0	1,7 2,2 2,8 3,6 3,7 4,5 5,1
1,6 f PRIMACORE™ V-71 25 (63/64)	330 (130) 381 (150) 508 (200) 635 (250) 762 (300)	22-25 23-26 24-27 26-29 28-31	180 210 265 305 345	2,6 3,0 3,9 4,9 5,8	2,2 2,5 3,2 4,1 4,9

IHEBLBD:

www.lincolnelectric.com

LINCOLN ELECTRIC

THE SHANGHAI LINCOLN ELECTRIC CO.,LTD

No.195,Lane 5008,Hu Tai Rd,
Shanghai China 201907
(Gao Jing Industry Park)
TEL:86-21-6673 4530
FAX:86-21-6602 6621
www.lincolnelectric.com.cn

Publication CC3.008.EN Flux Cored Wire
07/10