

PRIMACORE™ MW-70MC**ДИАМЕТР / УПАКОВКА**

Диаметр (мм)	Тип упаковки	Защитный газ	Вес поддона (кг)
1.2	Катушка 15 кг	Ar+ (5-25%) CO ₂ , 20 л/мин или 40-45 Фунт ³ /ч	1080
1.2	Бочка большого объема 225 кг	Ar+ (5-25%) CO ₂ , 20 л/мин или 40-45 Фунт ³ /ч	900
1.6	Катушка 15 кг	Ar+ (5-25%) CO ₂ , 20 л/мин или 40-45 Фунт ³ /ч	1080
1.6	Бочка большого объема 200 кг	Ar+ (5-25%) CO ₂ , 20 л/мин или 40-45 Фунт ³ /ч	800

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА

	Предел текучести (смещение 0,2%), МПа	Предел прочности, МПа	Удлинение (%)	Ударная вязкость по Шарпи при -30°C (Дж)
Требования E70C-6M Согласно AWS A5.18/A5.18M	Мин 400	Мин 480	Мин 22	Мин 27
Типичные значения	455	565	31.5	70

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА

	C	Si	Mn	S	P
Требования (%) Макс. E70C-6M Согласно AWS A5.18/A5.18M	0.12	0.90	1.75	0.03	0.03
Типичные значения (%)	0.06	0.61	1.58	0.02	0.01

ТИПИЧНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ

Полярность проволоки, Вылет сварочной проволоки мм (дюймов)	Положения сварки	Напряжение дуги (В)	Средние значения силы тока (А)
1,2 мм Постоянный ток обратной полярности 20 (3/4)	1G	16-19	130
		25-29	260
		36-39	360
	2G	16-19	130
		27-30	260

ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Бизнес компании Линкольн Электрик – это производство и продажа сварочного оборудования высокого качества, расходных материалов и оборудования для резки. Наша задача – удовлетворить потребности наших клиентов и превзойти их ожидания. При необходимости покупатели могут узнать в компании Линкольн Электрик дополнительную информацию по использованию наших продуктов. Мы отвечаем нашим покупателям, основываясь на новейшей информации, имеющейся в данный момент в нашем распоряжении. Линкольн Электрик не гарантирует, что предоставленная информация принесет Вам пользу, при всей ответственности к данной информации. Мы отказываемся от любой гарантии, включая гарантию, что товар подойдет потребителю, при всем уважении к данной информации. Как вопрос практики, мы также не можем взять на себя ответственность за обновление или корректировку любой уже данной информации или совета, не можем давать, расширять или изменять гарантию, при всей ответственности к продаже наших товаров.

Линкольн Электрик – ответственный производитель, но выбор и использование специфических товаров, проданных Линкольн Электрик, находится под его контролем, а личная ответственность остается у покупателя. Множество изменений вне контроля компании Линкольн Электрик влияют на результаты, полученные при применении данных методов и требований к обслуживанию.

Подлежит изменению – Эта информация является наилучшей, насколько нам известно, на момент публикации. Пожалуйста, обращайтесь на www.lincolnelectric.com за любой обновленной информацией.

**Авторизованный
дистрибьютор:**

THE SHANGHAI LINCOLN ELECTRIC CO., LTD

No.195, Lane 5008, Hu Tai Road, Shanghai China 201907
TEL:86-21-6673 4530 FAX:86-21-6602 6621

www.lincolnelectric.com.cn

**LINCOLN®
ELECTRIC**
THE WELDING EXPERTS®